

Hodnoty zosychania drevín

Drevina	Hustota dreva [kg.m ⁻³]	Zosychanie v smere			
		pozdĺžnom [%]	radiálnom [%]	tangenciálnom [%]	objemovom [%]
Agát	730	0,1	4,4	6,9	11,4
Borovica	490	0,4	4,0	7,7	12,1
Breza	610	0,6	5,3	7,8	13,7
Buk	680	0,3	5,8	11,8	17,9
Dub	650	0,4	4,0	7,8	12,2
Hrab	790	0,5	6,8	11,5	18,8
Hruška	700	0,4	4,6	9,1	14,1
Jabloň	700	0,5	6,0	11,5	18,0
Jaseň	650	0,2	5,0	8,0	13,2
Javor	620	0,5	3,2	8,4	12,1
Jedľa	410	0,1	3,8	7,6	11,5
Brest	640	0,3	4,6	8,3	13,2
Lipa	490	0,3	5,5	9,1	14,9
Smrekovec	550	0,3	3,3	7,8	11,4
Jelša	490	0,5	4,4	7,3	12,6
Orech	640	0,5	5,4	7,5	13,4
Smrek	430	0,3	3,6	7,8	11,9
Topoľ	410	0,3	5,2	8,3	13,8
Vfba	520	0,5	3,9	6,8	11,2

Zdroje:

Prokeš, S. a kol.: Technológia pre 3. a 4. ročník študijných odborov drevárskych. Bratislava: Alfa 1987.